

MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS**Talep – Numune No** : 141649 - 275865**Marka – Ürün Kodu** : ‘İZOTERMAL ISI YALITIM KAPLAMASI’ – ‘-’**Ürün Tanımı** : Kaba/İnce Sıva Harcı Organik Bağlayıcı**Laboratuvar Şartları** : 23°C ± 2°C, 50% ± 5% Bağıl Nem**Test Öncesi Numune Durumu ve Şartlandırması**: Laboratuvar ortamında en az 1 gün.**Su Karışım Oranı** : Numune Laboratuvara hazır gelmiştir.**TS EN ISO 7783-2:2002 SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ**

(TE)

TS EN 1062-3:2010 KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ

Numune No	Bulunan (kg/m ² .h ^{0,5})	Ortalama (kg/m ² .h ^{0,5})	Bulunan Değer Maks W3 (kg/m ² .h ^{0,5})	Değerlendirme
1	0.026	0.026	≤0.1	-
2	0.026			
3	-			
Test Tarihi:	21.12.2015			

TS EN 1542:2001 ÇEKİP KOPARMA DENEYİ YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI

(TE)

TS EN 13501-1:2007 YANGINA TEPKİ

(TE)

L9: ISIL İLETKENLİK (TS EN 1745: 2004 /T1: 2007 Çizelge A12)

(TE)

TS EN 15824:2010 İŞARETLEME

(TE)

KISALTMALAR

Bu deney talep edilmemiştir	(TE)
Bu deney bu numuneye uygulanamaz	(NU)
Bu deney laboratuvarımız imkanlarıyla yapılamamaktadır	(X)
Bu deney için beyan/şartlar belirtilmediğinden değerlendirilememiştir.	(ŞB)
Bu deney cihaz arızası sebebiyle yapılamamıştır	(CA)
Belirtilen şartlara uygun	(U)
Belirtilen şartlara uygun değil	(UD)