



alyaPaints
alyaBoya



ALYA İÇ VE DIŞ CEPHE ŞEFFAF ASTAR

TANIM

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, şeffaf, dahili ve harici amaçlarla kullanılan bir duvar astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Alya İç ve Dış Cephe Şeffaf Astar, plastik ve yüksek dolgulu boya uygulamalarından önce astarlama işleminde kullanılması gerekmektedir. Yüksek penetrasyon özelliği sayesinde alçı yüzeyin emiciliğini önler ve boyanın yüzey ile bütünleşmesini sağlar. Erken kurumayı engeller ve boya sarfiyatını azaltarak ekonomi sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

UYGULAMA

Alya İç ve Dış Cephe Şeffaf Astar uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç yıkama fırçası-çalı süpürgesi ile tozu alındıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir. Alya İç ve Dış Cephe Şeffaf Astar yüzeye fırça veya rulo ile uygulanabilir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Alya İç ve Dış Cephe Şeffaf Astar uygulamasından en az 3 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Fırça veya rulo ile tarama/perdahlama yapılmadan (rulo yüzeyde bir yönde, bir tur attırılarak) uygulanmalıdır. Astarın daha az su ile inceltilerek veya tarama yapılarak, özellikle izolasyon amaçlı kullanılması, glitolinli macun veya solvent bazlı astar ve boya üzerine kullanılması kesinlikle önerilmemektedir.

İNCELTME

İnceltilmeden uygulanmalıdır.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 1 litre ile 6-8 m² alan boyanabilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 Bağıl Nemde)

Dokunma kuruması	: 60 dakika
Boya uygulaması	: 4-6 saat
Son kuruma süresi	: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

ALYA LÜKS TAVAN BOYASI

TANIM

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, su bazlı, mat görünümlü, iç cephe lüks beyaz tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek nefes alma özelliğine sahiptir. Mat ve pürüzsüz görünüşlüdür. Çok yüksek örtme kabiliyetine sahiptir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Eski boyalı, macunlu, saten alçı ve/veya alçıpan vb. iç cephe yüzeylerinde kullanılır.

UYGULAMA

Tavan boyası uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Tavan boyası fırça ve rulo ile iki kat, püskürtme ile tek kat olarak uygulanır. Uygulama sırasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C'de arasında olmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan gereçlerin su ile temizlenmesi önerilir. Alya Tavan Boyası kullanılmadan önce, orijinal ambalajında, homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Astar uygulanmış yüzeylerde boya uygulaması için 18-24 saat beklenmelidir. Alya Tavan Boyası iki kat halinde, katlar arası en az 2-3 saat beklenerek uygulama yapılır.

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %25 inceltilerek en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kilogram ile tek katta 8-10 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması : 1 saat

İkinci kat uygulaması : 6 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).



ALYA TAVAN BOYASI

TANIM

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, su bazlı, mat görünümlü, iç cephe beyaz tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Tavan Boyası su bazlı olup, yüksek nefes alma özelliğine sahiptir. Mat ve pürüzsüz görünümlüdür. Çok yüksek örtme kabiliyetine sahiptir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Mineral esaslı, eski boyalı, macunlu, saten alçılı ve/veya alçıpan vb. iç cephe yüzeylerinde kullanılır.

UYGULAMA

Tavan boyası uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Tavan boyası fırça ve rulo ile iki kat, püskürtme ile tek kat olarak uygulanır. Uygulama sırasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C'de arasında olmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan gereçlerin su ile temizlenmesi önerilir. Alya Tavan Boyası kullanılmadan önce, orijinal ambalajında, homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Astar uygulanmış yüzeylerde boya uygulaması için 18-24 saat beklenmelidir. Alya Tavan Boyası iki kat halinde, katlar arası en az 2-3 saat beklenerek uygulama yapılır.

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %25 inceltilerek en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kilogram ile tek katta 6-8 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması : 1 saat

İkinci kat uygulaması : 6 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).



ALYA LÜKS PLASTİK BOYA

TANIM

Akrilik reçine esaslı, su bazlı, mat görünümlü, TSE - TS 5808 standardına uygun, dekoratif, silinebilir son kat lüks iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Kolay sürülebilen, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olan, çevre dostu, dekoratif bir boyadır. Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma gösterir. Özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artırır. Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önler.

UYGULANACAK YÜZEYLER

AlyaLüks Plastik Boya, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı, tavan, duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstili yüzeyler ve boyanabilir duvar kâğıdı üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan arındırılarak sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek duruma getirilmelidir. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekli yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Eski boyalı (su-solvent bazlı) yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir. Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde Alya Şeffaf Astar, tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan (yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur atılarak) uygulanmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. İstenilen dokunun elde edebilmesi ve uygulama rahatlığı için saten alçı ve macun tarzı düz yüzeyler üzerinde uygulama yaparken saten rulo; sıvalı ve emiciliği yüksek bozuk yüzeylerde uygulama yaparken ise plastik rulo kullanılması önerilmektedir.

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %15-20 inceltilerek en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 12-16 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 Bağıl Nemde)

Dokunma kuruması : 30 dakika
İkinci kat uygulaması : 6 saat
Son kuruma : 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).



ALYA PLASTİK BOYA

TANIM

Akrilik reçine esaslı, su bazlı, mat görünümlü, TSE - TS 5808 standardına uygun, dekoratif, son kat iç cephe boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Alya Plastik Boya mat dokuda, su kaldırır yapıda, yüksek örtücülüğe sahiptir. Uygun şekilde, uygulama şartlarına ve astar seçimine uyulduğunda yüzeylere mükemmel yapışır, kabarma ve dökülme yapmaz, yüksek nefes alma özelliğine sahiptir. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alya İç Cephe Plastik; iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, osb, cam tekstili yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan arındırılarak sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek duruma getirilmelidir. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekli yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Eski boyalı (su-solvent bazlı) yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir. Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde Alya Şeffaf Astar, tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan (yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur atılarak) uygulanmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. İstenilen dokunun elde edebilmesi ve uygulama rahatlığı için saten alçı ve macun tarzı düz yüzeyler üzerinde uygulama yaparken saten rulo; sıvalı ve emiciliği yüksek bozuk yüzeylerde uygulama yaparken ise plastik rulo kullanılması önerilmektedir.

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20-25 inceltilerek en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 9-12 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 Bağıl Nemde)

Dokunma kuruması	: 30 dakika
İkinci kat uygulaması	: 6 saat
Son kuruma	: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

ALYA SU BAZLI SATEN BOYA

TANIM

Stren akrilik kopolimer esaslı yarımat iç cephe duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

İnsan sağlığına çevreye zarar vermeyen yüksek kapatma özellikli, silinebilen, çatlama yapmayan, sürtünmeye karşı dirençli, su emülsiyonu düşük, kokusu insanı rahatsız etmeyen, dekoratif bir boyadır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü, sıva, tuğla, beton, brüt beton, alçıpan, sunta v.b. gibi yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA

Fırça veya Rulo ile uygulanabilir. Uygulama için yüzey her türlü kir, yağ ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenmeli; yüzey kuru ve sağlam olmalıdır. Zayıf ve ham yüzeyleri sağlamlaştırmak ve boya sarfiyatını azaltmak için yüzey Alya Şeffaf Astar ile astarlanır. Yüzeydeki çatlaklar macunla giderilir. Yüzey boya uygulamasına hazır hale geldikten sonra Su Bazlı Saten Boya yüzeyin durumuna göre 1-2 kat olarak uygulanır. Katlar arasında en az 1 (bir) saat beklenmelidir.

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10-15 inceltilerek en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 14-16 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 Bağıl Nemde)

Dokunma kuruması	: 60 dakika
İkinci kat uygulaması	: 6 saat
Son kuruma	: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).



ALYA SİLİKONLU İPEK MAT BOYA

TANIM

Su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, yüksek silinme direncine sahip ipeksi mat dokuda dekoratif bir iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Esnektir, çatlama dökülme yapmaz. Renk değiştirmez. Yüksek örtücülüğü olan silinme direnci yüksek esnek ipeksi mat dokusu ile gaz geçirgenliği yüksek bir iç cephe boyasıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İpek mat parlaklığa sahip Alya Silikonlu İpek Mat, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, osb, cam tekstili yüzeyler ve boyanabilir duvar kâğıdı üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır. Alya Silikonlu İpek Mat Boya ürününden maksimum performans alabilmek ve boyanın kendine has doku ve parlaklığını yakalayabilmek için, ürünün saten alçı ve macun tarzı yüzey düzeltici ürünler ile hazırlanmış zeminler üzerine uygulanması tavsiye edilmektedir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan arındırılarak sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek duruma getirilmelidir. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekli yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Eski boyalı (su-solvent bazlı) yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir. Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde Alya Şeffaf Astar, tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan (yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur atılarak) uygulanmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. İstenilen dokunun elde edebilmesi ve uygulama rahatlığı için saten alçı ve macun tarzı düz yüzeyler üzerinde uygulama yaparken saten rulo; sıvalı ve emiciliği yüksek bozuk yüzeylerde uygulama yaparken ise plastik rulo kullanılması önerilmektedir.

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %15-20 inceltilerek en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 12-16 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 Bağıl Nemde)

Dokunma kuruması	: 30-60 dakika
İkinci kat uygulaması	: 4-6 saat
Son kuruma	: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).



ALYA AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI

TANIM

Saf akrilik bağlayıcı esaslı, mat görünümlü, son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeylere üstün aderans gücüyle çok iyi tutunur. Güneş ışınlarına, dayanıklıdır. Nefes alma özelliği sayesinde yapı elemanları arasında buhar geçişini sağlar. Uygulandığı yüzeylerde yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Akrilik Dış Cephe Boyası, brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde ve ayrıca kirlenmiş, rengini kaybetmiş emülsiyon esaslı eski boyalı yüzeylerde, dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yeni boyanacak yüzeylerin mutlaka, eski boyalı yüzeylerin ise, gerekli zemin hazırlığı yapıldıktan sonra, Universal Astar ile astarlanmış olması, boya sarfiyatında önemli bir ekonomi sağlayacağı gibi, boya aderansına ve canlılığına maksimum katkı sağlayacaktır. Katlar arası 6-8 saat beklenilmesi önerilir. Uygulama sırasında yüzey ısısının +5°C ile +30°C olmasına özen gösteriniz. Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulamadan kaçınınız. Kullanılan gereçlerin su ile temizlenmesi önerilir. Yeni sıvalı yüzeylere dört hafta kuruması için zaman verilmelidir. Uygulama öncesi ve sonrasında 12 saat boyunca yüzey yağıştan ve dondan korunmalıdır (koruma örtüleri, ısı makineleriyle). +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11-16 arasında uygulama yapılması önerilmemektedir.

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile en çok %15 inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 6-10 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması : 1-2 saat

İkinci kat uygulaması : 8 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

ALYA SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI

TANIM

Saf akrilik bağlayıcı ve silikon emülsiyon esaslı, mat görünümlü, su itici özelliği yüksek, dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Silikonlu yapısı sayesinde yapı elemanları arasında buhar geçişini sağlar. Duvarların kuru kalması sağlanır. Silikon Esaslı Dış Cephe Boyası, uygulandığı yüzey ile bütünleşir, böylece cephedeki kabarma ve dökülmeler engellenir. Dış etkilere karşı yüksek performans gösterir. Silikon esaslı bağlayıcı sistemi ile yüksek UV direnci gösterir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Sıva, serpm siva, tarak mozaik, beton ve mineral yüzeylerde, ayrıca yenileme için rengini kaybetmiş, kendini taşıyabilen silikat veya akrilik esaslı boyaların üzerine sürülebilir. Nefes alma kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle, ısı yalıtım sistemlerinin üzerine özellikle önerilir.

UYGULAMA

Uygulandığı yüzeylerdeki yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yeni boyanacak yüzeylerin mutlaka, eski boyalı yüzeylerin ise, gerekli zemin hazırlığı yapıldıktan sonra, Silikon Esaslı Dış Cephe Astarı ile astarlanmış olması, boya sarfiyatında önemli bir ekonomi sağlayacağı gibi, boya aderansına ve canlılığına maksimum katkı sağlayacaktır. Katlar arasında 6-8 saat beklenilmesi önerilir. Uygulama sırasında yüzey ısısının +5°C ile +30°C olmasına özen gösteriniz. Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulamadan kaçınınız. Kullanılan gereçlerin su ile temizlenmesi önerilir. Yeni sıvalı yüzeylere dört hafta kuruması için zaman verilmelidir. Uygulama öncesi ve sonrasında 12 saat boyunca yüzey yağıştan ve dondan korunmalıdır (koruma örtüleri, ısı makineleriyle). +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11-16 arasında uygulama yapılması önerilmemektedir.

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile en çok %15 inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 6-10 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması : 1-2 saat

İkinci kat uygulaması : 8 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).



ALYA AKRİLİK GRENLİ DİŞ CEPHE BOYASI

TANIM

Stren akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, - 40 °C ile + 60 °C arasında esnekliğini kaybetmeyen, yüzeysel sertliğini UV ışınları ile çapraz bağ oluşturarak sağlayan, rulo ile uygulanan, rulo ile desen verilen, tekstürlü, mat görünümlü, son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek alkali direncine sahiptir. Güneş ışınlarına, yağış, neme karşı son derece dayanıklıdır. Elastomerik ve texture özelliği ile beton ve sıvalarda büzülmeden kaynaklanabilecek kılcal çatlakları kapatan son kat dış cephe boyası olarak kullanılır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Binaların dış cephelerinde, beton, sıva, tuğla, eternit vb. mineral yüzeyler üzerine uygulanır.

UYGULAMA

Kabarmış, gevşemiş, eski boyalar kazınır. Macun ile çatlaklar doldurulur. Hazırlanan yüzeyleri sağlamlaştırmak, serbest mikronize tozları yapıştırmak, yüzeyin emiciliğini, boya sarfiyatını azaltmak ve aderansı arttırmak üzere inceltmeden 1 kat Alya Şeffaf Astar veya Alya Renkli Astar uygulanması tavsiye edilir. Astar kat uygulamasından sonra bekleme süresi ortam şartlarına göre yaklaşık 6-12 saattir. Akrilik Grenli Dış Cephe Kaplaması homojen bir kıvama gelene kadar karıştırılmalıdır. Posteki rulo ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır. Akrilik Grenli Dış Cephe Kaplaması henüz yaş iken mercan rulo ile yukarıdan aşağıya desen verilmelidir. Uygulamadan önce mercan rulo malzeme ile doyurulmalıdır. Desenin bozulmaması için, rulonun fazla dolu olmamasına ya da kurumamasına dikkat edilmelidir. Farklı bir desen için posteki rulo da kullanılabilir. Desenin kalınlığı veya inceliği su eklenerek ayarlanabilir. Ancak aşırı su desenin akarak kaybolmasına, örtücülük farklılıklarına ve mevsime göre geç kurumaya yol açabilir. Akrilik Grenli Dış Cephe Kaplaması sertleşmeden yapışkan bantlar dikkatlice sökülmelidir.

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile en çok %15 inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kilogram ile tek katta 0,8-1 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması : 3-4 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).



alyaPaints



alyaPaints

İzotermal A.Ş. nin
Çayırova - Kocaeli tesislerinde üretilmektedir.



İZOTERMAL ISI YALITIM SİSTEMLERİ A.Ş.
Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi
Zübeyde Hanım Caddesi No:63 Şekerpınar Çayırova / KOCAELİ
Tel: 0262 658 11 48 - Gsm: 0552 591 16 64
info@izotermal.com.tr - www.izotermal.com.tr